


PEEKshrink™

PEEK 热缩管挤出件



PEEKshrink™ 以热缩管的形式保留了 PEEK 的所有优点。

概述

PEEK 是一种线形、半结晶芳香族聚合物，是性能最好的热塑性材料之一；可以抵抗极端温度、高压和腐蚀性液体。现在，Zeus 已经在 PEEKshrink™ 产品中将 PEEK 的性能提升到了一个全新水平。

PEEKshrink™ 可以为敏感元件和关键连接处提供一层收缩至合适的保护层。PEEKshrink™ 非常适合具有挑战性的应用环境，比如油气开发环境，在这种环境下，电线和电气部件容易受到摩擦、高压、化学物质、水分和介质干扰的威胁。对于 PEEK 绝缘线来说，PEEKshrink™ 是一个明显的最佳拼接辅助工具。PEEKshrink™ 具有很宽的工作温度范围，是传统氟聚合物防护涂层的替代品。



持续使用温度



介电强度



耐磨

应用

- 电气部件包覆
- 医疗设备保护
- 电线和电缆封装、绝缘
- 抗冲击、耐磨绝缘
- 芯棒包覆

功能与尺寸

- 有多种颜色，便于识别
- 可以是切割长度或是连续长度，绕在线盘上
- 一致的收缩率：1.4:1 及以上
- 收缩前外径范围：0.038 英寸 ~ 2.5 英寸 (0.965 ~ 63.5 毫米)
- 收缩后壁厚范围：0.004 英寸 ~ 0.010 英寸 (0.102 ~ 0.254 毫米)

重要属性

- 持续使用温度高 (500 °F / 260 °C)
- 延长受保护物品的寿命
- 保证性能的可靠性
- 可附着在金属上
- 半透明时的收缩温度：
572 °F ~ 644 °F (300 °C ~ 340 °C)
- 不透明时的收缩温度：
680 °F ~ 725 °F (360 °C ~ 385 °C)

PEEKshrink™

适用于具有挑战性的环境的热缩管

标准包装长度：4 英尺

我们专门根据您的需求定制 PEEKshrink™ 产品系列。如果您有尺寸、长度或收缩率相关的要求，或想获取免费样品，请与我们联系。

PEEKSHRINK™ AWG 1.4:1 热缩管

ZEUS 产品 编号	按 AWG 尺寸订购	收缩前最小内径		完全收缩后尺寸							
				最大内径		最小壁厚		标称壁厚		最大壁厚	
		英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米
85322	17	0.038	0.965	0.027	0.686	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229
85318	16	0.045	1.143	0.032	0.813	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229
85184	15	0.055	1.397	0.039	0.991	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229
85204	14	0.085	2.159	0.060	1.524	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229
85197	13	0.092	2.337	0.065	1.651	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229
85189	12	0.101	2.565	0.072	1.829	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229
85313	11	0.112	2.845	0.080	2.032	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229
85310	10	0.125	3.175	0.089	2.261	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229
85298	9	0.137	3.480	0.098	2.489	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229
85294	8	0.160	4.064	0.114	2.896	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229
85146	7	0.174	4.420	0.124	3.150	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229
85063	6	0.200	5.080	0.143	3.632	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229
85213	5	0.221	5.613	0.158	4.013	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229
85236	4	0.252	6.401	0.180	4.572	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229
85243	3	0.277	7.036	0.198	5.029	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229
85246	2	0.316	8.026	0.226	5.740	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229
85255	1	0.349	8.865	0.249	6.325	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229
85326	0	0.392	9.957	0.280	7.112	0.005	0.127	0.007	0.178	0.009	0.229

PEEKSHRINK™ 管材属性*

属性	ASTM	单位	
拉伸模量	D638	KSI	1,309
拉伸屈服应力	D638	PSI	14,503
玻璃化转变温度	D3418	°F/°C	321/161
介电强度	D149	V/MIL	3570
耐热	NEMA MW 1000	°F/°C	752/400
结晶度	D3814	%	40

*数据基于在 0.575 英寸芯棒上回缩的 PEEKshrink™。管材的性能和特征可能会随着尺寸的变化而变化。